INFORME DE ENSAYOS Nº 0575-1/2018

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0328/2018	**FECHA DE INGRESO**	03/04/2018
CLIENTE	ACETOGEN GAS CHILE S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. Jennifer Pavez Dirección: Av. Del Parque Nº 4160, Piso 6, Huechuraba Teléfono: 223902683		
MUESTRA	Una cinta reflectante color gris plata, identificada como "Ruta".		
PRESUPUESTO Nº	0122/2018	**FECHA ACEPTACIÓN**	27/03/2018
ENSAYOS SOLICITADOS	Verificar el cumplimiento de la retroreflexión con la Norma Chilena NCh 3254/2011.		
INICIO ENSAYOS	04/04/2018	**FINALIZACIÓN ENSAYOS**	05/04/2018

2.- ANTECEDENTES

a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio sin que representen certificación de lote, ni partida alguna.

b) Cal-Tex SpA, no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos a los consignados en este documento.

Av. Cuarto Centenario 135 - Fono: (56) 2 2246 0464 - Fax: (56) 2 2245 3434 - Sitio Web: www.caltex.cl - E-mail: caltex@caltex.cl - Las Condes - Santiago - Chile

3.- RESULTADOS OBTENIDOS

A. CINTA REFLECTANTE "RUTA"

ENSAYO	VALOR MUESTRA				FECHA	MÉTODO ENSAYO
Retroreflexión	Ángulo de Iluminación				06/04/2018	NCh 3254:2011
Ángulo de observación	5º	20º	30º	40º		
12'	409,0	377,0	257	96,4		
20'	267,0	252,0	172	75,2		
1º	26,0	24,8	17,9	7,1		
1º 30'	15,2	15,2	13,6	6,3		
Comentario	CUMPLE Nivel 1 y 2	CUMPLE Nivel 1 y 2	CUMPLE Nivel 1 y 2	CUMPLE Nivel 1 y 2		

4.- COMENTARIOS

A. REQUISITO NORMA CHILENA NCh 3254:2011 PARA CINTAS UNICA NIVEL 1

Retroreflexión, mínima	Ángulo de Iluminación			
Ángulo de observación	5º	20º	30º	40º
12'	250	220	135	50
20'	120	100	75	30
1º	25	15	12	10
1º 30'	10	7	5	4

B. REQUISITO NORMA CHILENA NCh 3254:2011 PARA CINTA ÚNICA NIVEL 2

Retroreflexión, mínima	Ángulo de Iluminación			
Ángulo de observación	5º	20º	30º	40º
12'	330	290	180	65
20'	250	200	170	60
1º	25	15	12	10
1º 30'	10	7	5	4

Av. Cuarto Centenario 135 - Fono: (56) 2 2246 0464 - Fax: (56) 2 2245 3434 - Sitio Web: www.caltex.cl - E-mail: caltex@caltex.cl - Las Condes - Santiago - Chile

FO-202_Rev.18
Informe Nº 0575-1/2018
06.04.18

JEFE DE LABORATORIO	SERGIO REYES LISONI
FIRMA	
GERENTE TECNICO	MYRIAM SUBIABRE BRICEÑO
FIRMA	

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de 1 mes, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MCS./srl./rca./cim
Ing. 0328/2018.

Av. Cuarto Centenario 135 - Fono: (56) 2 2246 0464 - Fax: (56) 2 2245 3434 - Sitio Web: www.caltex.cl - E-mail: caltex@caltex.cl - Las Condes - Santiago - Chile